# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-210812

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)9月19日

H 02 G 1/14

7354-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

**匈発明の名称** 波形金属シースの鉛工接続法

②特 願 昭60-48969

②出 願 昭60(1985)3月12日

@発明者 庄司 民良

日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社日高工場

内

⑪出 願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

四代 理 人 并理士 薄田 利幸 外1名

## 明細。書

- 1.発明の名称 波形金属シースの鉛工接続法
- 2. 特許請求の範囲

波形金属シースと、該シース上に被映する取付 部材と鉛工接続するにあたり、該波形金属シース および該取付部材のそれぞれの接続部分に対けい あらかじめメッキ、及び鉛エハンダの成形を鉛 接続仕上り寸法に合わせて行っておき、接続作 時にはその結合部を埋めるように鉛エハンダの 形することを特徴とする波形金属シースの鉛工接 続法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野].

本発明は、アルミまたはステンレス等の波形金 風シースを持った電力ケーブルあるいは通信ケー ブルと、該シース上に被覆する取付部材(ケーブ ル接続箱、ケーブル終端函、ケーブル分岐函、セ ミストップ管のケーブル付風品及びプーリングア イあるいはケーブルキャップ等)とを鉛工接続す る方法に関するものである。

## [従来の技術]

[発明が解決しようとする問題点]

これらの鉛工の方法では鉛工の施工量が大きく なるほど接続時の鉛工によりケーブル内部に加わ る熱量は大きくなり、ケーブルにおよぼす熱影響 から変形および性能を損う心配がある。一方、鉛工の作業時間が長くなるため作業者の疲労が増し 作業能率が悪化すると共に鉛工不良率が増す心配 がある。

本発明の目的は、前記した従来技術の欠点を解消し、鉛工によるケーブルに対する熱影響を最小限にすると共に作業者の疲労を軽減し不良率を少なくすることそして接続作業時の鉛工時間を短縮することにある。

## [問題点を解決するための手段]

すなわち、本発明の要旨は、鉛工の仕上り寸法を変えずに接続時の鉛エハンダの成形量を減らすために、接続作業の事前に波形金属シースと取付部材とにそれぞれ鉛工仕上り寸法に合わせたメッキおよび鉛エハンダによる成形を予じめ行っておくことである。

即ち、波形金属シースと、該シース上に被談する取付部材とを鉛工接続するにあたり、該波形金属シースおよび該取付部材のそれぞれの接続部分に対し、あらかじめメッキ、及び鉛エハンダの成

図の4に示すように金属スペーサ3の内径に、そして二段の場合は第2図の4に示すように低い方は金属スペーサ3の内径に、高い方は金属製接続箱2端の内径に一致するように仕上げる。

一方準備作業で行なう金属製取付部材へのメッキ及び鉛エハンダの成形は第1図および第2図の5に示すように鉛エの仕上り形状に合う様に肉盛りを行なう。接続作業時の鉛エの効果を妨けない範囲で肉盛りを多くすると良い。そして接続取付部材をの鉛エ肉盛りは準備作業において施工することに限らず、その様に製品化された取付部材を使用することも含むものである。

#### [発明の効果]

本発明は接続時の鉛工作衆を可能な限り事前に行なうため、接続時の鉛工ハンダ量は約半減する。このことは接続時間の短縮となると共に悪条件下の鉛工作業者の疲労が軽減されること、そしてこれは鉛工不良率の低下に連ながる。

一方波形金属シース内のケーブルに加わる熱量

形を鉛工接続仕上り寸法に合わせて行っておき、 接続作業時にはその結合部を埋めるように鉛エハ ンダで成形することを特徴とする波形金属シース の鉛工接続法である。

#### 〔作 用〕

波形金属シースと取付部材に事前に施された鉛エハンダ量が多量である程、接続作業における鉛工作業が少くなるので、本発明により接続作業は減少し、事前施工の鉛工部分により接続作業時の熱が吸収されるのでケーブル内部に加わる熱量は著しく減少し、ケーブルにおよぼす熱影響からの変形及び性能を損う心配がなくなる。

又、接続作業時間は短縮し、接続作業条件は良 化し、作業能率が向上し、鉛工不良率が減少する。 [実施例]

本発明の一実施例を第1図に、他の一実施例を 第2図に示す。

本発明では準備作業で行なう波形金属シース上 のメッキに続いての鉛エハンダの成形が一般の場 合と二段の場合が考えられる。一般の場合は第1

は事前に行なった金属製接続箱のメッキおよび鉛エハンダの成形に使用した熱量は除かれると共に、準備作業で行なった波形金属シース上の鉛エハンダ成形部が放熱効果を持つため接続時の鉛工作業による波形金属シース内のケーブルに加わる最高温度は準備作業時より低くなる効果がある。


## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す部分断面図、 第2図は本発明の他の実施例を示す部分断面図、 第3図は従来の鉛工接続工法の一実施例として、 ケープル接続時の鉛工前の関係を示す断面図、第 4図は第3図の鉛工後の断面図である。

第5図は従来の鉛工接続工法の他の実施例、波形金属シース上に事前にメッキおよび鉛エハンダで成形した場合の鉛工接続前の関係を示す断面図、第6図は第5図の鉛工接続後の断面図である。

- 1…彼形金属シース、
- 2 … 金属製接続箱、
- 3…金属製スペーサ、
- 4 …メッキ及び谷埋鉛エハンダ成形部

- 5 … 金属製取付部材への肉盛り鉛エハンダ部、
- 6…接続作業時に行う鉛工部。



代理人 弁理士 佐 藤 不二雄

第 3 回 第 4 回 第 6 回 第 6 回

手 続 補 正 **(0.4.17**) **昭和** 年 月 日

特許庁長官殿

1 町件の表示 昭和 60 年 特 許 顧節 *489 6*9 号

2 発 切 の 名 称 波 形 金 既 シ ー ス の 筍 工 接 続 法

3 雑正をする者

4 代 型 人〒100 屋 所 東京都千代田区丸の内二丁目1番2月 日立福線株式会社内 氏 名(7918) 弁限士 \*\*\* クロフタオ 佐 名 (7918) 弁限士 \*\*\* 本 日本 一様 電話 東京(216) 1611 (大代表) 5. 補正の対象

(1) 明細書の「発明の詳細な説明」の項。

6. 補正の内容

(i) 明朝曹第4頁第13行および第14行に記 彼の「は良化し、」を、「および」と訂正する。

м н